



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnantas

APIBŪDINIMAS


C² Super Hard™ yra maksimalios ličio sudėties, aukštos kokybės apsauginis betoną kietinantis ir tvirtinantis impregnantas. Ličio silikatai giliai įsiskverbia ir reaguoja su betonu, sudarydami netirpius kalcio silikatų hidratų betono porose. Apsauginio sluoksnio paveiktą paviršių neveikia vanduo, chemikalai, erozija bei paviršinė trintis.

C² Super Hard™ paviršiui suteiktas blizgesys neleidžia nusėsti dulkiams ir palengvina priežiūrą, sukurdamas švaresnę ir saugesnę aplinką.

C² Super Hard™ yra saugesnis ir lengviau naudojamas nei kiti įprasti kalio ir natrio silikatų turintys kietikliai, neleidžia susidaryti šarmų ir silikatų reakcijai betono paviršiuje.

NAUDA

- **Padengia ir tvirtina** betono mikro-poras viršutiniame betono sluoksnyje, sukurdamas ilgalaikį, tvirtą kaip marmuras apsauginį sluoksnį. Paviršius sutvirtinamas per 7 dienas.
- Ličio molekulės **sukietina (užaugina betono porose kristalus)** betoną, akivaizdžiai padarydamos jį atsparesniu trinčiai ir mechaniniam aplinkos poveikiui.
- **Apsauga nuo dulkių.** Betonai tampa lengvai prižiūrimas, nereikia jo blizginti.
- Paviršiaus blizgesys ir apsauga matoma po 1 dienos – pagerėja po 7 dienų esant normaliam judėjimui ir priežiūrai.
- **Neleidžia susidaryti** šarmų ir silikatų reakcijoms betono paviršiuje dėl sudėtyje esančio ličio.
- **Ilgalaikis** betono paviršiaus kietumas išgaunamas padengiant vieną sluoksnį **C² Super Hard™**.
- **Lengvai naudojamas**, produkto nereikia nuplauti ir ant betono nelieka baltų druskų dėmių.
- **Aplinkos apsauga.** Produktas pagamintas vandens pagrindu, savo sudėtyje neturi tirpiklių, nenuodingas, bekvapis, atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus, galima naudoti maisto gamavimo vietose, nedegus, greitai džiūsta, lengvai naudojamas.



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnavimas

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Permatomas skystis
Lyginamasis svoris	1.10
Veiklusis kiekis	14.5 %
Iš viso kietosios medžiagos	14.5 %
pH	11.0
Tankis	1,10 kg/l
Blykstės taškas	-
Lakusis organinis junginys	<20g / l

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymas. Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus paruošimo priemones išvardintas žemiau:



C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių paviršių;

C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;

C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;

C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .

C2 rekomenduoja: apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo.

Naudokite politeleną ar kitas apsaugines medžiagas.

Produktą dengiant ir jam džiūstant, turi būti užtikrinama gera patalpų ventiliacija. Kol neišsisklaido



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnantas

produkto garai, nereikėtų dirbti su atvira liepsna ar kitais galimais gaisro sukėlėjais. Dengiant C2 Stain Safe ant pastatų eksterjero, reikia įsitikinti, ar visi langai yra uždengti, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos yra išjungtos, kol išsisklaidys produkto garai.

Jei įmanoma, užtikrinkite sandarumą ir hermetiškumą prieš taikant. Jei neįmanoma, tuomet, norint užtikrinti gerą užtaisomosios medžiagos sukibimą, gali būti reikalingas specialus jungiamasis paruošimas.

Maksimaliam produkto prasiskverbimui, paviršius turi būti labai gerai nuvalytas su C2 Clean. Prieš dengiant, betonas turi būti gerai apsaugotas. Paviršius gali būti drėgnas, bet kartu ir gerai sugerti (absorbuoti) produktą.

PASTABA: Šis giliai prasiskverbiantis apsauginis sluoksnis gali įsigerti į neapsaugotus akmeninius, plytelių, plytinius paviršius, sureaguoti ir sukurti nepageidaujamų dėmių.

Prieš naudojant būtina išbandyti.

Reikmenys

Naudokite žemo slėgio purkštuvą arba mikropluošto šluostę.

Oro ir paviršiaus temperatūra

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4°C iki 38°C (40 ° F iki 100° F).

- Visada patikrinkite kiekvieno paviršiaus tinkamumą ir ar tai atitinka jūsų lūkesčius.
- Minimalus išbandymo plotas turėtų būti 1,5 m X 1,5 m. Ant kiekvieno paviršiaus ant kurio žadate naudoti priemonę. Leiskite paviršiams pilnai išdžiūti 3-7 d, prieš darydami galutines išvadas, dėl produkto tinkamumo.
- Laikykitės Crete Colors International instrukcijų.

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokia būdu nepašalinkite etikečių.



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnantas

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

[Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis. Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.](#)

Talpa

20 L arba 200 L.

PANAUDOJIMAS

PANAUDOJIMO SRITYS:

Prekybos centrų, parkavimo garažų, uostų, transporto depų, taros gamyklų, stadionų, oro uostų (angarų), sandėlių, gamyklų, susibūrimo vietų, maisto gamybos patalpų, išskirstymo centrų statybai.

KUR NAUDOJAMAS:

Ant naujo ir seno betono, nušlifluoto, paveikto rūgščių betono, cementinių plytų, nudėvėto, padengto natrio ir kalio silikatų impregnantais betono.

ATSPARUMAS NUSIDĖVĖJIMUI

C2 Super Hard užtikrina ~50% didesnę juo padengto betono atsparumą mechaniniam poveikiui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

ANT NAUJO BETONO: Dengiant C2 Super Hard™ ant naujo betono, jo specialiai paruošti nereikia. Impregnantas gali būti dengiamas ant betono vos tik jis įgauna pradinį kietumą. C2 Super Hard™ gali būti naudojamas kaip dengiamasis sluoksnis, jei nereikalaujama sukurti paviršinę membraną.

ANT SENO BETONO: C2 Super Hard™ gali būti dengiamas ant jau esančio seno betono. Dengiamas paviršius turi būti švarus, nes ant jo esančios bet kokios dulkės, šiukšlės, purvas, paviršiniai aliejai, dažai, važiavimo žymės, statybinės liekanos gali trukdyti arba lėtinti C2 Super Hard™ skvarbumą. Net jeigu paviršiaus šlifavimas nėra būtinas, šlifavimas švitriniumi popieriumi ar šveitimas šiukščiu nailoniniu šepetiu ir kruopštus nuplovimas vandeniu pagerina impregnanto poveikį paviršiui. Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojama nušveisti paviršių automatine mašina su 60-100 šiurkštumo šveičiamuoju tinkleliu arba deimantiniu disku. Jei naudojamas organinės kilmės valiklis/striperis, paviršių būtina neutralizuoti, plaunant su švariu vandeniu. C2 Super Hard™ gali būti dengiamas kai tik pradeda džiūti paruoštas paviršius arba kai tik ant jo nelieka susitelkusio vandens.



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnavimas

REKOMENDACIJOS

- Susipažinkite su SAUGOS DUOMENIMIS, esančiais etiketėse ar aprašymuose ir PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. Kiekviena kartą prieš pradėdant dirbti, reikia išbandyti produktą ant norimo dengti paviršiaus ir įsitikinti produkto tinkamumu bei laukiamais rezultatais. Minimalus rekomenduojamas plotas - 1,5m x 1,5 m. Produktas pilnai išdžiūsta ir jo savybės atsiskleidžia per 3-7 dienas.
- C² Super Hard™ padenkite žemo slėgio purkštuvu su reguliuojamu purškimo snapeliu. Labai svarbu, kad paviršius būtų sočiai ir tolygiai padengiamas apsauginiu sluoksniu, tam kad įvyktų kokybiškesnė reakcija betono porose. Pastaba: impregnuojamas paviršius turėtų išlikti drėgnas (matinis) 10-15 minučių. Jei reikalinga, purškite dar viena sluoksnį C² Super hard™. C² Super hard™ purškite tolygiai, kad nesusidarytu balutės. Tolygiam produkto paskirstymui naudojamas smulkių šerių šepetys, medinis valytuvas su gumos sluoksniu arba aplikatorius su mikro fibra. Palikite paviršių nudžiūti mažiausiai 20-šimčiai minučių. Produkto nuplauti nereikia.
- Medžiagos perteklius (jei toks susidaro), kai medžiaga išdžiūsta, virsta pilkais milteliais, kuriuos galima tiesiog sušluoti ar nuplauti.
- Jei ant C² Super Hard™ dengiamas C² Seal™, tai prieš dengiant C² Seal™ rekomenduojame nuplauti paviršių vakuumine plovimo mašina.

SAUGUMO INFORMACIJA

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekitė INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

- **Internetinė prieiga:**

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500



C² Super Hard™

Aukščiausios kokybės betoną kietinantis ir tankinantis apsauginis impregnavimas

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išėiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt