

# SIKAMENT EVO 26

## Skystas/ HRWR betono priedas

### **Naudojimas**

#### **Aprašymas:**

Sikament EVO 26 yra ypatingai efektyvus vandenį mažinantis skystas trečios kartos priedas, suteikiantis betonui geras kokybines savybes ir didelį stiprį. Sikament EVO 26 turi CE sertifikata, pagal EN 934-2 ir EN 934-6. Produktas atitinka BASTA cheminių produktų kriterijus

### **Naudojimas**

Sikament EVO 26 gali būti naudojamas su visų rūšių betonu, o ypatingai su:  
Savaime susirišančiu betonu  
Purškiamu betonu  
Betonu, kuriam taikomi griežti drėgmės kriterijai (iki 40%)  
Aukšto atsparumo betonu  
Savaime džiūstančiu betonu bei ten, kur pageidautinas ilgesnis atviras betono laikymas

### **Techniniai duomenys**

#### **Tankis**

Mėlynos spalvos skystis

#### **pH dydis**

apie 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

#### **Chloridų kiekis**

apie 5

#### **Šarmo kiekis**

< 0.10 % nuo produkto masės

#### **Korozinės savybės**

Na<sub>2</sub>O < 2.5 % nuo produkto masės

#### **Sausumas**

nepasitaiko, jeigu laikomasi naudojimo instrukcijų

#### **Tirštumas**

40%

#### **Dozavimas**

Skystas

apie 0,1 – 1,5% nuo cemento masės

### **Pagaminimo vieta**

Sika Sverige AB  
Veddestavagen 18-20  
175 06 Jarfalla  
Švedija

### **Pakavimas**

bakelis 24 kg, statinė 240 kg, konteineriai 1100 kg bei cisternos.

### **Sandėliavimo laikas**

Mažiausiai 9 mėn. nuo pristatymo datos (cisternose 16 mėn.). Laikyti uždaruose nerūdijančio plieno induose. Galima permaišyti mechaniškai arba perpumpuoti. Venkite oro įpūtimo.

### **Kenksmingos medžiagos**

žiūr atskirame lape su saugumo taisyklėmis

### **Naudojimo instrukcijos:**

Rekomenduotina automatinė svorio arba tūrio dozavimo įranga

Atkreipkite dėmesį į tankį bei sausumą.

Sikament EVO 26 dėkite kartu su maišomu vandeniu. Uždelsus įdėjimą 20-30 sek. padidėja medžiagos efektyvumas ir ją geriau galima panaudoti. Optimaliam efektui pasiekti įmaišymo įranga gali būti keičiama, tačiau tai reikia nustatyti kiekvienu atskiru atveju.

Perdozavus medžiagos betonas gali pasidaryti neproporcingas ir gali pasireikšti suvėlinimo efektas.

Sikament EVO 26 galima suderinti ir su kitais Sika betono priedais, bet priedus reikia dėti atskirai.

Rekomenduojama maišymo trukmė 30-180 sek. priklausomai nuo maišytuvo tipo.

Rekomenduojama dozė yra apie 0,1 – 1,2 % nuo cemento masės.

Šios medžiagos veikimas gali būti įvairus, priklausomai nuo naudojamo cemento rūšies.

Įrangą išplaukite vandeniu.

Bandomąjį maišymą reikia atlikti pagal betono charakteristikas, nes tik tuo atveju bus pasiektas norimas efektas.

Dirbdami su Sikament EVO 26 naudokite tik stiklo pluošto arba nerūdijančio plieno talpas.

**UAB „STOTRAS“**

Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas

Tel. 837262089

Tel./faksas 837263432.