

Technical Data Sheet
 Leidimas 25/08/2005
 Identifikavimo Nr:
 02 03 02 04 003 0 000033
 Sika Mix&Go

Sika Mix&Go

Cemento skiedinys skirtas remontui

Medžiagos aprašymas

Sika Mix&Go yra aukštos kokybės cemento skiedinys skirtas nedideliems remonto darbams bei remontui namuose atlikti.

Vartojimas

Remontuoti nedidelius betono, mūro, blokų ir kt. kiekius.

Savybės ir privalumai

- Lengva išmaišyti
- Lengva naudoti ir užtepti
- Gerai sulipdo
- Greitai sukietėja

Produkto duomenys

Spalva ir forma Pilkos spalvos milteliai

Pakuotė 1,25 kg maišas

Sandėliavimas Originaliose, neapgadintose, neatidarytose, sandariose pakuotėse galima laikyti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos vėsioje sausoje patalpoje.

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis Portlando cementas, polimero milteliai, atrinkti agregatai ir priedai.

Tankis ~ 2,00 kg/l (prie +20°C) ką tik pagaminto cemento skiedinio tankis (Atitinkamai pagal EN 12190)

Grūdelių dydis Dmax: 1 mm (atitinkamai pagal EN 12192-1)

Sluoksnio storis 3 mm min./40 mm max.

Mechaninės/fizikinės savybės

Suspaudimo riba ~ 30 N/mm² (po 28 dienų) (Atitinkamai pagal EN 196-1)

Sukibimo stiprumas ~ 2 N/mm² (Atitinkamai pagal EN 1542)

Sistemos informacija

Naudojimo detalės

Sunaudojimas/ kiekis Tai priklauso nuo pagrindo nelygumo ir dedamo skiedinio storio.
1 maišas = ~0,7l skiedinio

Pagrindo kokybė Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir ant jo negali būti jokių nepritvirtintų, trapių medžiagų, cementinio pieno, alyvos bei tepalų ir t.t.

Pagrindo paruošimas Pagrindą reikia nušveisti vieliniu šepetiu ir nušluostyti nuo jo dulkes, tada, jį visą sudrėkinti.

Construction



Pagrindo temperatūra	+5°C min../ +30°C max.
Aplinkos temperatūra	+5°C min../ +30°C max.
Naudojimo instrukcijos	
Maišymas	0,2l vandens 1 maišui (1,25 kg miltelių)
Maišymo laikas	Susmulkinkite miltelius kratydami maišą ir į jį įpilkite 0,2l vandens. Suspauskite maišą, kad pašalintumėte iš jo orą ir tada jį sandariai uždarykite. Maišykite maišo turinį rankomis nuo 2 iki 3 minučių, kartkartėmis pakratydami maišą, kol gausite vientisą skiedinio masę. Atidarykite ar prapjaukite maišą pažymėtoje vietoje ir skiedinys yra paruoštas naudojimui.
Naudojimo būdas/ įrankiai	Sika Mix&Go® galima tepti su lopetėle arba su tradicine mente. Užtepkite skiedinio lopetėle gerai prispausdami ją prie iš anksto sudrėkinto paruošto pagrindo. Užbaigti galite pvz. tvirta kempine (truputį sudrėkinta) arba polistirolo plokšte iš karto, kai skiedinys pradeda kietėti.
Įrankių nuvalymas	Po naudojimo nedelsdami nuplaukite vandeniu visus įrankius ir naudojimui skirtus prietaisus. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniniu būdu.
Paruošto skiedinio galiojimo laikas	Prie +20°C: Sumaišę medžiagą sunaudokite ją per 25 minutes, po to nemėginkite dar kartą atskiesti skiedinio vandeniu. Prie žemesnės temperatūros paruošto skiedinio galiojimo laikas yra ilgesnis, o prie aukštesnės temperatūros jis yra trumpesnis.
Pastabos naudojimui/ apribojimai	<ul style="list-style-type: none"> • Venkite naudoti esant tiesioginiams saulės spinduliams ar stipriam vėjui • Neįpilkite daugiau vandens rekomenduojamam kiekiui • Tepkite tik ant kieto, paruošto pagrindo • Papildomai nepilkite vandens naudodami skiedinį paviršiams, kadangi taip išblukinsite spalvas ir atsiras įtrūkimų • Saugokite ką tik užteptą medžiagą, kad ji nesušaltų <p>Keliamoji galia prie +20°C: ~24 val. Atsparumas lietuvi prie + 20°C: ~5 val.</p>
Sukietėjimo detalės	
Saugojimas nuo sukietėjimo	Saugokite, kad ką tik paruoštas skiedinys negaruotų/ neprasidėtų dehidracija naudodami normalų tinkamą cemento skiediniams metodą nuo sukietėjimo.
Pastabos	Visi techniniai duomenys pateikti šiame produkto duomenų lape yra pagrįsti laboratoriniais testais. Aktualūs išmatuoti duomenys gali skirtis dėl mums nepavaldžių priežasčių.
Vietiniai apribojimai	Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl specifinių vietinių taisyklių, šio produkto naudojimo savybės gali skirtis kiekvienoje šalyje. Prašome ieškoti informacijos vietiniame produkto duomenų aprašyme, norėdami gauti tikslų naudojimo aprašymą.
Sveikatos apsaugos informacija	Prašome pridėti papildomą standartinę sveikatos apsaugos informaciją atitinkamai pagal vietinius įstatymus ir tokią informaciją, kuri nėra pateikta saugos duomenų aprašyme. Kilus klausimams, prašome susisiekti su jūsų aplinkos apsaugos vadovu.
Apsaugos priemonės	Medžiaga, kurioje yra cemento gali dirginti odą. Dėvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba tepkite apsauginį rankų kremą dirbdami su skiediniu.
Svarbios pastabos	Galima utilizuoti kaip užkasamas atliekas atsižvelgiant į vietines taisykles. Medžiagos nuosėdas reikia pašalinti atitinkamai pagal vietines taisykles. Sukietėjusią medžiagą galima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, pagal susitarimą su atsakinga vietos valdžia. Detalesnę sveikatos apsaugos ir atsargumo priemonių informaciją, pvz. fizikinius, toksikologinius ir ekologinius duomenis galite gauti saugos duomenų

aprašyme.

Teisinės pastabos

Visa informacija, taip pat – rekomendacijos, susijusios su Sika medžiagų naudojimu ir suvartojimu, yra patikima ir paremta firmos Sika turima patirtimi ir žiniomis apie medžiagas, - su sąlyga, kad jų laikymas ir naudojimas atitinka reikalavimus. Praktika įrodė, jog dėl medžiagų, pagrindinių sluoksnių ir atitinkamų darbo vietų sąlygų skirtumo, vadovaujantis šią informaciją, kitais raštiškais nurodymais arba konsultacijomis, nėra jokių garantijų, nepriklausomai nuo jų paklausos arba pritaikymo atitinkamoms reikmėms, taip pat dėl atsakomybės už žalą ar nuostolius, kilusios iš bet kokių teisinių santykių. Turi būti atsižvelgta į trečiųjų asmenų patento teises. Visi užsakymai yra nagrinėjami pagal šiuolaikinius pardavimo ir pristatymo reikalavimus. Vartotojams visada reikia įsidėmėti naujausių atitinkamo produkto Medžiagos aprašymo lapų reikalavimus, kurių kopijos pateikiamos pagal vartotojų reikalavimą.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamą medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.



UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432

