

Sika® Stabiliser 229

Stabilizuojantis priedas betonams, skiediniams ir cementinėms masėms

Produkto aprašymas

Skystas stabilizuojantis priedas, padidinantis vandens sulaikymą. Nevėlina cemento rišimo ir kietėjimo.

Panaudojimas

- Savaiame tirštėjantiems betonams
- po vandeniu liejamiems betonams ir skiediniams
- Didelio takumo betonams ir skiediniams su mažu smulkiųjų frakcijų kiekiu.
- Injekcinėms masėms cemento pagrindu
- Produktas gali būti naudojamas armuotiems ir įtemptiems betonams.

Savybės

- Padidina mišinių koheziją
- Padidina atsparumą išplovimui
- Apriboja segregaciją, sedimentaciją ir vandens ištekėjimą
- Priedas neturi pastebimos įtakos rišimo ir stingimo procesams

Techniniai duomenys

Pagrindas	Organinių ir neorganinių komponentų kombinacija
Būvis	Tirštas, smėlinės spalvos skystis
Tankis	Apie 1,0 kg/dm³

Naudojimo būdas

Dozavimas:

Bendruoju atveju į 1 – 6 kg/m³ mišinio, priklausomai nuo reikalingo efekto.

Dozavimo būdas

Kartu su užmaišymo vandeniu arba į šlapią mišinį.

Suderinamumas su kitomis medžiagomis

Plastifikatoriai “Plastiment®”, superplastifikatoriai “Sikament®”, “Sika ViscoCrete®”, priemonės “Sikanol® A” ir “Sika® Pump”, greitikliai, lėtikliai bei milteliniai pucolaniniai priedai.

Svarbios nuorodos

- Priedas visų pirma veikia užmaišymo vandenį, ir galutinis efektas matomas po kelių – keliolikos minučių.
- Naudojant povandeninius bei savaiame tirštinančius priedus, geriausias efektas gaunamas kartu su “ViscoCrete” grupės superplastifikatoriais.
- Rekomenduojame kiekvieną kartą atlikti atitinkamus bandymus ir konsultuotis su mūsų technine tarnyba Sika Poland Sp. z o.o.

Baigiamosios pastabos

Naudojant priemonę būtina laikytis visų bendrai žinomų taisyklingo betono skiedinio sudėties projektavimo, jo gamybos, transportavimo liejimo ir priežiūros taisyklių, taip pat įvertinant vietines liejimo sąlygas.

Prieš naudojant priemonę, jei dozuojama ne pagal vidurkį arba kombinacijoje su kitais priedais, rekomenduojame atlikti atitinkamus bandymus.

Pakuotė

Skysta rūšis

Kanistrai 25 kg

Statinės 230 kg

Cisternos 1000 kg.

Sandėliavimas

Produktą laikyti originaliose uždaroje pakuotėse, sausoje patalpoje, kur temperatūra nuo +5°C iki +35°C, geriausia sunaudoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Aplinkos apsauga

Nesurištas produktas gali užteršti gruntą ir gruntinius vandenius. Produkto likučius reikia surišti skiedinio arba betono masėje, kurią vėliau galima utilizuoti kaip paprastą statybinį laužą.

UAB „STOTRAS“

Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas

Tel. 837262089

Tel./faksas 837263432.