

Sikacryl® - S

Akrilinis sandariklis

Sąnaudos

310 ml - 3 m¹
(siūlė 10 x 10 mm)

Gaminio aprašymas Vienakomponentė plastinė – elastinė sandarinimo masė akrilo dispersijos pagrindu.



Tūbelė 310 ml

Panaudojimas

- Vidinių sujungimų atlikimui ir įtrūkimų mūre, tinke, medyje ir kitose statybinėse medžiagose užpildymui
- Ypač rekomenduojamas langų ir durų rėmų, o taip pat parapetų, laiptų, juostų ir sieninių panelių užsandarinimui
- Nerekomenduojama naudoti ant bituminių, smalos ir dervų pagrindų

Savybės

- Plastinė – elastinė medžiaga
- Labai geras prikibimas prie daugumos medžiagų
- Paruoštas tiesioginiam vartojimui
- Bekvapis
- Po sukietėjimo tinkamas tolimesniam apdirbimui, pvz. dažymui
- Sudėtyje nėra tirpiklių

Įrankiai



Techniniai duomenys

Spalva	Balta, pilka
Tankis	1 kg / l
Kietėjimo mechanizmas	Fizikinis, išgaruojant vandeniui
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +35°C
Plėvelės susidarymas (paviršinis kietėjimas)	apie 15 min. (esant +23°C)
Leidžiama deformacija	maks 15% vidutinio siūlių pločio
Siūlių matmenys	Minimalus gylis = 6 mm Maksimalus plotis = 25 mm
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Siūlės iki 10 mm pločio:</i> Santykis plotis : gylis = 1 : 1• <i>Siūlės 10 ÷ 25 mm:</i> Santykis plotis : gylis = 2 : 1

Naudojimo sąlygos
+35°C

+5°C

Pagrindo paruošimas Pagrindas turi būti švarus, be cementinio pieno, dulkių, riebalų, alyvos ir kitų teršalų.
Esant prisigeriantiems pagrindams, sandariklį **Sikacryl® – S** praskiesti vandeniu santykiu 1 : 3 ir juo nugruntuoti pagrindą.

Panaudojimo būdas Siūlių kraštus apklijuoti lipnia juosta. Plėtimosi siūlių sandarinimo atveju į apatinę siūlės dalį įsprausti gylio ribotuvą. Po to į siūlės rankinio ar pneumatinio pistoleto pagalba įvesti sandariklio masę, stengiantis, kad nesusidarytų oro burbulai. Mentelė nuimti masės perteklių taip, kad užpildymo paviršius būtų truputį įgaubtas. Prieš pradėdant kietėti masei, pašalinti lipnią juostą.
Panaudojus nedelsiant nuplauti įrankius vandeniu.

Rekomendacijos Naudoti pirštines ir apsauginius rūbus. Pertraukų metu ir baigus darbą plauti rankas. Šviežiai padengtą medžiagą saugoti nuo saulės, lietaus ir šalčio.

Įpakavimas Tūbelė 310 ml
12 tūbelių dėžėje

Sandėliavimas 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, saugant nepažeistose originaliose pakuotėse, sausose patalpose.

Pastabos Gaminį naudoti atsižvelgiant į jo techninės kortelės nuorodas. Dirbant laikytis statybos darbų ir darbų saugos ir higienos taisyklių reikalavimų. Esant neaiškumams, atlikti bandymus arba susisiekti su Sika® atstovybės techniniais darbuotojais.
Saugoti nuo vaikų.

UAB „Stotras“
Goštautų g. 3,
Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37
263432
